



检 验 报 告

报告编号： 2022ZHW3504

样品名称： 高弹防水涂料

委托单位： 江西桔子防水技术有限公司

检验类别： 委托检验

江西省建材产品质量监督检验站有限公司



江西省建材产品质量监督检验站有限公司

检验报告

报告编号: 2022ZHW3504


共2页 第1页

样品名称	高弹防水涂料	商 标	/
委托单位	江西桔子防水技术有限公司	经 办 人	周振哲
样品数量	2kg	母样数量/ 代表数量	/
规格型号	JWF P (JU-D06)	样品等级	合格品
样品状态	袋装液料, 均匀无凝胶	来样编号	/
生产单位	江西桔子防水技术有限公司	生产批号	/
工程名称	/	使用部位	/
监理单位	/	见 证 人	/
施工单位	/	生产日期	/
建设单位	/	委托日期	2022年12月06日
受检单位	/	检验类别	委托检验
检验依据	GB/T 16777-2008《建筑防水涂料试验方法》, JG/T 375-2012《金属屋面丙烯酸高弹防水涂料》		
判定依据	JG/T 375-2012《金属屋面丙烯酸高弹防水涂料》		
检验项目	固体含量, 无处理拉伸强度, 无处理断裂伸长率, 撕裂强度, 吸水率, 不透水性, 耐热性, 低温弯折, 剥离粘结性, 加热处理, 浸水处理, 酸处理, 加热伸缩率		
检验结论	经检验, 送检样品委托检验项目符合JG/T 375-2012《金属屋面丙烯酸高弹防水涂料》技术要求。  签发日期: 2023年01月10日		
备 注	/		


批准:



审核:



主检:



江西省建材产品质量监督检验站有限公司

检验报告附表



报告编号: 2022ZHW3504

共2页 第2页

序号	检验项目		技术要求	检验结果	单项判定
1	固体含量(%)		≥ 65	70	合格
2	无处理拉伸强度(MPa)		≥ 1.5	1.83	合格
3	无处理断裂伸长率(%)		≥ 150	166	合格
4	撕裂强度(N/mm)		≥ 12	18.3	合格
5	吸水率(%)		≤ 15	9	合格
6	不透水性		0.3MPa, 30min不透水	0.3MPa, 30min不透水	合格
7	耐热性		90℃, 5h无起泡、剥落、裂纹	90℃, 5h无起泡、剥落、裂纹	合格
8	低温弯折		-30℃, 1h无裂纹, 并不与底材脱离	-30℃, 1h无裂纹, 并不与底材脱离	合格
9	剥离粘结性(N/mm)		≥ 0.30	0.57	合格
10	加热处理	拉伸强度保持率(%)	≥ 80	92	合格
		断裂伸长率(%)	≥ 100	117	合格
11	浸水处理	拉伸强度保持率(%)	≥ 80	90	合格
		断裂伸长率(%)	≥ 100	154	合格
12	酸处理	拉伸强度保持率(%)	≥ 80	85	合格
		断裂伸长率(%)	≥ 100	126	合格
13	加热伸缩率		伸长 $\leq 1.0\%$, 缩短 $\leq 1.0\%$	缩短0.3%	合格

以下空白



检 验 报 告

报告编号: 2022ZHW3505

样品名称: 高弹防水涂料

委托单位: 江西桔子防水技术有限公司

检验类别: 委托检验

江西省建材产品质量监督检验站有限公司



江西省建材产品质量监督检验站有限公司

检验报告

报告编号: 2022ZHW3505

共2页 第1页

样品名称	高弹防水涂料	商 标	/
委托单位	江西桔子防水技术有限公司	经 办 人	周振哲
样品数量	2kg	母样数量/ 代表数量	/
规格型号	水性 A级 (JU-D06)	样品等级	合格品
样品状态	袋装液料, 均匀无凝胶	来样编号	/
生产单位	江西桔子防水技术有限公司	生产批号	/
工程名称	/	使用部位	/
监理单位	/	见 证 人	/
施工单位	/	生产日期	/
建设单位	/	委托日期	2022年12月06日
受检单位	/	检验类别	委托检验
检验依据	GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》, JC 1066-2008《建筑防水涂料中有害物质限量》		
判定依据	JC 1066-2008《建筑防水涂料中有害物质限量》		
检验项目	挥发性有机化合物(VOC), 游离甲醛, 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和, 氨		
检验结论	经检验, 送检样品委托检验项目符合JC 1066-2008《建筑防水涂料中有害物质限量》技术要求。  (检验报告专用章) 签发日期: 2022年12月30日		
备 注	/		

批准: 顾心成

审核: 严水明

主检: 李焰明



江西省建材产品质量监督检验站有限公司

检验报告附表

报告编号: 2022ZHW3505



共2页 第2页

序号	检验项目	技术要求	检验结果	单项判定
1	挥发性有机化合物(VOC) (g/L)	≤ 80	25.7	合格
2	游离甲醛(mg/kg)	≤ 100	22	合格
3	苯、甲苯、乙苯和二甲苯总 和(mg/kg)	≤ 300	2.0	合格
4	氨(mg/kg)	≤ 500	244	合格

以下空白

